

Kenmerken Vandolith® G

Karakteristieken

Lage sterkte beton.
Erkende vormgegeven bouwstof conform Besluit Bodemkwaliteit.
Bestand tegen vorst/dooiwisselingen (KOMO gecertificeerd).
Vrij toepasbaar; ook beneden grondwaterniveau.

Rekenkundige getallen

Druksterkte (standaard)	> 1,5	MPa
Elasticiteitsmodulus	2500-3500	MPa
Breuk bij rek	120	µm/m
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,95	W.m-1.K-1
Water doorlatendheid	< 10 ⁻¹²	m/s
Volumegewicht	1,8-2,0	ton/m ³

Mochten er gegevens ontbreken, dan kunt u altijd contact opnemen met BAG B.V.



BESTE BOUWSTOFFEN

Postbus 160, 6114 ZK Susteren
Industrieweg 1, 6114 KP Susteren
Telefoon (046) 433 02 02 Fax (046) 433 20 40
www.bagbv.nl
